HÄRTER
VERDÜNNER FÜR FIBROLIT®-ZWO
EINSPRITZPISTOLE FÜR FIBROFIX®-SECHS

280.05 Härter

Beschreibung:
Einzelner Härter für 280.02 Werkzeug-Gießharz FIBROLIT®-ZWO oder für Verwendung mit dem Epoxidharz 280.24 Verdünner für FIBROLIT®-ZWO.

Flasche, 50ml (280.05.0050)

280.24 Verdünner für FIBROLIT®-ZWO

Beschreibung:
Um die Fließfähigkeit des Werkzeug-Gießharzes FIBROLIT®-ZWO zu erhöhen, kann in einem bestimmten Verhältnis (max. 5% = 45 g) der Verdünner (reines Epoxidharz) beigemischt werden. Eine längere Aushärtezeit ist dabei zu berücksichtigen.
Der Verdünner ist zusammen mit dem Härter 280.05 auch als Gießharz zu verwenden. Ein Mischungsverhältnis Harz:Härter von 5:1 (Gewichtsanteile) ist einzuhalten.

Dose, 500 ml

280.09 Einspritzpistole für FIBROFIX®-SECHS

Beschreibung:
Zum einfachen Verarbeiten von FIBROFIX®-SECHS 280.08.
Die Gießharzpatrone wird durch eine Gewindespindel zusammengedrückt und nach Entleerung aus der Einspritzpistole entfernt.